

|                                                                                  |                                                            |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROBENT Sp. z o.o.</b><br><b>Kliczkowska 42</b><br><b>PL-58-100 Świdnica</b> | <b>TECHNICAL DATA SHEET</b><br><br><b>Karta techniczna</b> | Issue data:<br>Data:<br><br>Test frequency/<br>Częstotliwość<br>badania: Every<br>delivery / <u>Każda</u><br><u>dostawa</u> |
| <b>BENTONITE</b>                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |
| Parameter to be controlled/<br>Parametr kontrolowany:                            | Index value/<br>Wartość zadana:                            |                                                                                                                             |
| Montmorillonite content XRD<br>CUR 33                                            | $\geq 75$ %                                                |                                                                                                                             |
| Swelling capacity ASTM D 5890<br>Pęcznienie                                      | $\geq 24$ ml/2g                                            |                                                                                                                             |
| Moisture content DIN 18121<br>Wilgotność                                         | $< 12$ %                                                   |                                                                                                                             |
| pH 10% suspension<br>pH 10% zawiesiny                                            | 9,5 – 10,5                                                 |                                                                                                                             |
| Fluid loss ASTM D 5891<br>Utrata płyty                                           | max. 18ml/2g                                               |                                                                                                                             |
| Sieve analysis<br>Analiza sitowa                                                 | $> 2,0$ mm 1%<br>0,2 – 2,0 mm 88-95%<br>$< 0,2$ mm max 11% |                                                                                                                             |

**Poland 58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 42**

tel/fax +48 74 857 50 81

[www.eurobent.com](http://www.eurobent.com); [office@eurobent.com](mailto:office@eurobent.com)

IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000297336

Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł

NIP 884-26-51-736; REGON 020678548

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu

Deutsche Bank PBC SA

Pl. Grunwaldzki 36, PL-50-364 Wrocław

PL 10 1910 1048 2792 0378 4147 0001 - PLN

PL 80 1910 1048 2792 0378 4147 0002 - EUR

PL 53 1910 1048 2792 0378 4147 0003 - GBP

SWIFT: DEUTPLPK